

新聯興企業股份有限公司

材 料 名 稱 代 號	盛銑桶KR攪拌器	<u>規範值</u>
主要化學成分(wt%)		
	Al ₂ O ₃	≥ 65
	SiO ₂	≤ 23
	SiC	≥ 10
物理性質		
Bulk Density (g/cm ³) 體密度	1400°C*3H	≥ 2.4
Cold Crushing Strength (MPa) 冷間抗壓強度	1400°C*3H	≥ 30
Modulus of Rupture (MPa) 冷間抗折強度	1400°C*3H	≥ 8
Apparent Porosity(%) 孔隙率	1400°C*3H	≤ 24
Permanent Linear Change(%) 永久線變化率	1400°C*3H	-1~1